

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### Коччо Анτικο INT/ca/02

#### Технические характеристики

Благодаря особому эффекту «под мрамор», COCCIO ANTICO позволяет воспроизводить старинные техники прошлого, используя натуральные продукты, гарантирует максимальную дышащую способность и способствует естественному распределению влажности через штукатурку и кладку, предотвращая образование плесени и бактерий. Состав на основе известкового теста и терракотовых гранул делает его незаменимым для декора стильных интерьеров. Со слабым запахом, негорючий, безопасен для человека и окружающей среды.

#### Сфера применения

Декор для внутренних стен в помещении

#### Подготовка подложек

Очистить поверхность для декора, удалив отслаивающиеся части, и нанести специальную закрепляющую жидкость IL PRIMER компании OIKOS для обеспечения лучшего сцепления.

#### Способ нанесения

Для безупречного результата наносить продукт в три слоя, используя специальные нержавеющие шпатели компании OIKOS.

**Первый слой:** выровнять при помощи COCCIO ANTICO, сохраняя гранулы материала. Подождать 6-8 часов до высыхания.

**Второй слой:** нанести продукт на стену, разбивая гранулы режущим углом шпателя и одновременно удаляя излишки продукта. Продолжать операцию по всей поверхности стены. Подождать 6-8 часов до высыхания.

- Отделка: может быть выполнена двумя способами.

##### **Вариант а)**

Нанести очень тонкий слой COCCIO ANTICO и обработать поверхность нержавеющим шпателем компании OIKOS.

##### **Вариант б)**

При желании получить более глянцевую отделку, нанести RAFFAELLO DECOR STUCCO компании OIKOS того же цвета, что и основной продукт, и отполировать поверхность.

**Отделка/ Защитные средства**

Для получения лучшей водонепроницаемости и моющей способности через 4-5 дней нанести CERA PER RAFFAELLO компании OIKOS

**Технические характеристики: нанесение**

Разведение	Продукт готов к применению
Расход	0,6 ÷ 0,8 м <sup>2</sup> /кг в зависимости от подложки и желаемого эффекта
Инструменты для нанесения	шпатели из нержавеющей стали компании OIKOS
Закрепляющие средства	IL PRIMER компании OIKOS
Защитные средства	CERA PER RAFFAELLO компании OIKOS
Температура нанесения	+5 °C ÷ +36 °C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1 час (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	20 - 25 дней (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

**Технические характеристики: продукт**

Состав	На основе известкового теста, натуральных добавок, каменных гранул, неорганических пигментов на базе окиси железа и окрашенной земли.
Удельный вес	1,5 кг/л +/- 3%
pH	12 ÷ 13
Вязкость	74.000 ч 90.000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25 °C).
Температура хранения	+2 °C ÷ +36 °C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Парогазопроницаемость (SD)	0,05 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615)
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/ I; VOC: 2 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 200 г/л

<b>Цвета</b>	Согласно карте цвета
<b>Фасовка</b>	1 – 5 – 20 кг
<b>Предупреждение</b>	<p>- Избегать длительного контакта с кожей: в случае такого контакта тщательно обмыть место контакта водой с мылом. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.</p> <p>- Избегать контакта с глазами. При случайном контакте хорошо промыть глаза подсахаренной водой. Если раздражение не проходит, обратиться к врачу.</p>

### Токсикологические показатели

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Внимательно прочесть лист безопасности: продукт носит этикетирование Xi, R41 раздражающий. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

### Основные технические условия

Очистить поверхность, удалив отслаивающиеся части. Нанести специальную закрепляющую жидкость IL PRIMER компании OIKOS и ждать высыхания. Затем нанести паропроницаемый продукт, воспроизводящий старинную отделку «под мрамор» COCCIO ANTICO компании OIKOS. Нанести продукт стальным шпателем. Конечный результат должен имитировать мрамор. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - ..... за кв.м., включая материал и работу.

### Заметки

Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.