

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Паллас INT/pl/02

Технические характеристики

ПАЛЛАС компании OIKOS - это декоративная однотонная краска с эффектом шелкового покрытия с отблесками и переходами, меняющимися в зависимости от интенсивности освещения в помещении. Позволяет удовлетворить самые высокие требования к декору, имитируя роскошь античных гобеленов, которыми в прошлом украшали наиболее престижные постройки. Благодаря своему особенному составу с продвинутой технологией на основе гибридных смол, продукт моющийся, со слабым запахом, не горючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Сфера применения

Декор стен, внутренних поверхностей из ламината, ПВХ, металла, дерева.

Подготовка подложек

Тщательно очистить окрашиваемую поверхность, удалив отслаивающиеся части, отштукатурить, выровнять, отшкурить для получения абсолютно гладкой поверхности. Нанести два слоя SUPERCOLOR компании OIKOS одного из цветов по колеровочной карте.

При таких подложках, как оцинкованное железо, ламинат, отполированные поверхности очистить их специальными средствами, предварительно нанеся один слой сцепляющего продукта FUNDGRAP компании OIKOS. На новое дерево нанести NOVALIS FONDO RIEMPITIVO компании OIKOS. На эти продукты достаточно нанести только один слой SUPERCOLOR компании OIKOS.

Способ нанесения

Первый слой: распылить продукт на поверхность, направляя пистолет - распылитель справа налево, и в обратном направлении, затем сразу же распылить продукт сверху вниз, и в обратном направлении. Поставить вертушку пистолета в горизонтальное положение при нанесении справа налево, и в вертикальное при нанесении сверху вниз. Пересечение двух струй обеспечивает однородность нанесения продукта.

Второй слой: через 3-4 часа после высыхания повторно нанести так же, как и первый слой.

Отделка/Защитные средства

Чтобы в последствии защитить ПАЛЛАС от изнашивания и обветшания, нанести специальное прозрачное защитное средство WATINS LUX или IGROLUX компании OIKOS.

Технические характеристики: нанесение

Разведение:	На 10 ÷ 20 % питьевой водой
Расход:	3 ÷ 4 м ² /л в два слоя
Инструменты для нанесения:	Инструменты для нанесения: пистолет-распылитель (с соплом 1,7 мм) и компрессор со сжатым воздухом (2,5 ÷ 3 атм.)
Фиксирующие средства:	FUNDGRAP или NOVALIS FONDO RIEMPITIVO компании OIKOS в зависимости от типа подложки
Основа	SUPERCOLOR компании OIKOS
Защитные средства	WATINS LUX или IGROLUX компании OIKOS
Температура нанесения:	+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1 ÷ 2 часа (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	12 ÷ 15 дней (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента:	водой

Технические характеристики: продукт

Состав	Специальные акриловые смолы в водной дисперсии, перламутровые пигменты.
Удельный вес	1 кг/л +/- 3%
PH	8,5 ÷ 9
Вязкость	7.000 ÷ 10.000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C)
Температура хранения	+2°C ÷ +36°C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Парогазопроницаемость (SD)	0,9 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615)
Устойчивость к мытью	Соответствует норме DIN 53 778, выдерживает более 1000 абразивных циклов.
Устойчивость к истиранию	Соответствует норме DIN 53 778, выдерживает более 5000 абразивных циклов.
Очищающий эффект	Соответствует норме DIN 53 778: один слой краски, не содержащий грязных примесей, с менее 800 абразивных

Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE

Цвета

Фасовка

циклов.

Класс принадлежности: А/ I; VOC: 30 г/л (максимум);
Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):200 г/л

Цвета согласно колеровочной карте

1 – 5 л

Токсикологические показатели

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

Тщательно очистить поверхность, удалив отслаивающиеся части. Затем выровнять стену. При необходимости использовать специальное сцепляющее средство компании OIKOS. Нанести два слоя цветной основы типа SUPERCOLOR компании OIKOS. Нанести декоративную однотонную краску с эффектом шелкового покрытия типа ПАЛЛАС компании OIKOS. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за м. кв., включая материал и работу.

Заметки

Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.