

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Раффаэлло Мадреперлато INT/rm/02

Технические характеристики

РАФФАЭЛЛО МАДРЕПЕРЛАТО - это специальное покрытие на основе гашёной извести с перламутровым эффектом. Наносимый на RAFFAELLO Decor Stucco компании OIKOS, продукт гарантирует максимальную дышащую способность основы и способствует естественному распределению влажности через штукатурку и кладку, предотвращая образование плесени и бактерий. Со слабым запахом, не горючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Сфера применения

Декорирование стен, ламинатных поверхностей, ПВХ, металла, дерева.

Подготовка подложек

Очистить поверхность и нанести один слой грунтовки IL PRIMER производства OIKOS для лучшей фиксации.

Способ нанесения

Для получения идеального результата нанести продукт в три слоя используя специальные шпатели OIKOS из нержавеющей стали :

- **Первый и второй слой:** выравнять поверхность с РАФФАЭЛЛО Декор Стукко, выбрав цвет по колеровочной карте так, чтобы поверхность была гладкой, но не блестящей. Подождать 6 - 8 часов до высыхания между слоями;
- **Отделка:** продолжать наносить цвет РАФФАЭЛЛО МАДРЕПЕРЛАТО производства OIKOS, как указано в карте цвета, нанося материал пятнами с расстоянием между ними для получения неоднородного покрытия. Через несколько минут приступить к тонкому полному выравниванию, заполняя и полируя поверхность, получая таким образом перламутровый эффект.

Технические характеристики: нанесение

Разведение/Смешивание	Готов к применению
Расход	10 кв.м./л
Инструменты для нанесения	Шпателя "иннокс" компании OIKOS.
Закрепляющие средства	Il Primer производства OIKOS
Защитные средства	Cera per Raffaello производства OIKOS

SCHEDA TECNICA INT/rm/02/ru

Температура нанесения	+5 °C ÷ +36 °C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1 ч (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	20 ÷ 25 дней (при температуре 20 °C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

Технические характеристики: продукт

Состав	На основе известкового молочка, натуральные добавки, неорганические пигменты на основе железных оксидов и цветного песка
Удельный вес	1,2 кг/л +/- 3%
РН	12 ÷ 13
Вязкость	30.000 ÷ 60.000 CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25 °C)
Температура хранения	+2 °C ÷ +36 °C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Парогазопроницаемость (SD)	0,06 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615)
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/I; VOC: 58 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 200 г/л
Цвета	Цвета согласно карте цвета
Фасовка	1 - 5 - 20 л
Замечания	- Избегать долгого контакта с кожей, при раздражении тщательно вымыть руки мылом и водой. Если раздражение продолжается, обратиться к врачу. - Избегать контакта с глазами; если краска попадает в глаз, тщательно вымыть глаза водой с сахаром. Если раздражение продолжается, обратиться к врачу.

Токсикологические показатели

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Внимательно прочесть лист безопасности: продукт носит этикетирование Xi, R41 раздражающий. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

Тщательно очистить окрашиваемую поверхность, удалив отслаивающиеся части. Нанести один слой грунтовки Il Primer производства OIKOS для лучшей фиксации и подождать до полного высыхания. Нанести два слоя материала RAFFAELLO Decor Stucco производства OIKOS, затем третий слой отделки материала РАФФАЭЛЛО МАДРЕПЕРЛАТО. Обработка материала осуществляется шпателем из нержавеющей стали и окончательный эффект имитирует мрамор с перламутровым эффектом.

Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за кв.м., включая материал и работу.

Заметки

Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.